

APRAKSTS

Uz etilēna glikola/glicerīna bāzes motora dzesēšanas šķidrums jeb hibrīda maisījums, kas sastāv no organisko skābju sāliem un silīcija dioksīda bāzes korozijas inhibitora bez nitrītiem, amīniem un fosfātiem. Augstas kvalitātes dzesēšanas šķidrums, kas piemērots visiem mūsdienu automobiļiem, modernām un jaudīgām alumīnija sistēmām. Antifrīzs satur inhibitorus, kas sniedz pilnīgu aizsardzību pret koroziju tādām dzesēšanas sistēmas daļām, kā radiators, cilindru bloks un ūdens sūknis. Dzesēšanas šķidrumam pievienotās karboksīlu saturošās piedevas uzsūcas korozijas skartajās vietās, veidojot mono molekulāru slāni (0,1 mikrons). Tas neļauj ietekmēt siltumapmaiņu un tādējādi pagarina kalpošanas laiku. Tieka ražots izmantojot organisko piedevu tehnoloģiju (Organic Additive Technology (OAT)).

APSTIPRINĀTS

- ASTM D 3306/4985
- SAE J1034
- BS 6580
- AFNOR NF R15-601
- JIS K 2234
- FVV Heft R 443
- KSM 2142
- CUNA NC 956-16
- NATO S 759
- VW TL 774 J (= G13)
- SCANIA TB 1451

ATŠĶAIDĪŠANA

Koncentrātu var atšķaidīt ar ūdeni līdz nepieciešamajai koncentrācijai, proporcionālais norādītas tabulā:

Koncentrāts, %	60	50	40
Ūdens, %	40	50	60
Sasalšanas punkts	-55°C	-38°C	-25°C



ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Etilēnglikols ar inhibitoriem

Izskats	Caurspīdīgs šķidrums. Krāsa – sarkana.		
Specifikācija	Blīvums 20° C temperatūrā	1.115-1.125 g/cm ³	DIN 51 757/4
	Lūzuma punkts 20° C temperatūrā	1.432-1.436	DIN 51 423/2
	Viršanas temperatūra	>160°C	ASTM D 1120
	Uzliesmošanas temperatūra	>120°C	DIN ISO 2592
	PH	8.2-8.6	ASTM D 1287
	Sārmainība, M/10 HCl	8 -11 ml	ASTM D 1287
	Ūdens daudzums	maks 3.5%	DIN 51 777/1
Šķidība	Saderība ar ūdeni Saderība ar cietu ūdeni	Sajaucams jebkādā proporcijā Sajaucams bez nosēdumiem	
Specifikācija	Sasalšanas temperatūra	ne mazāka kā	ASTM D 1177
Antifrīza G11 ūdens šķidumiem	50% ūdens šķidums 33% ūdens šķidums	-38°C -18°C	
	Atdzesēšanas temperatūra 50% ūdens šķidums 33% ūdens šķidums	ne mazāka kā -45°C -23°C	DIN 51 583
	Viskozitāte mm ² /s pie 0°C temperatūras 50% ūdens šķidums 33% ūdens šķidums	8.0-10.0 5.0-6.0	DIN 51 562
	pie 80°C temperatūras 50% ūdens šķidums 33% ūdens šķidums	0.9-1.1 0.5-0.8	
Putošana	VW TL 774-D/F	maks 20 ml/5s	
Ietekme uz gumiju /kaučuku/	50% ūdens šķidums 80°C/168 h	0-3%	



PRETKOROZIJAS ĪPAŠĪBAS:
Korozijas tests stikla burkās

Metāli un sakausējumi	ASTM D 1384 Svara zudums (mg uz paraugu)	Svara zudums atbilstoši standarta normām (mg uz paraugu)
Varš	-0,8*)	10
Lodmetāls	-1,2*)	30
Misiņš	-0,9*)	10
Tērauds	+0,1	10
Čuguns	+1,3	10
Alumīnijss	-4,0*)	30

Karstās cirkulācijas tests

Alumīnijss	ASTM D 4340	
	-0,3*)	≤1.0

Dzesēšanas sistēmas darbības stimulēšana

Varš	ASTM D 2570	
Lodmetāls	-2,8*)	20
Misiņš	-1,7*)	60
Tērauds	-1,4*)	20
Čuguns	-0,3*)	20
Alumīnijss	+3,0	20
	-3,3*)	60

*) negatīvie skaitļi nozīmē svara pieaugumu

Ūdens sūkņa tests uz alumīniju

Ilgums	ASTM D 2809 Testa rezultāts	noteiktais ASTM D 3306 terminš
100 h	9	<8

Saderība ar citiem dzesēšanas šķidrumiem:

Vairums dzesēšanas šķidrumu satur līdzsvarotu korozijas inhibitoru savienojumu. Pretkorozijas aizsardzība var tikt izjaukta sajaucot dzesēšanas šķidrumus ar dažādiem inhibitoriem.

